

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Infusioncoat® 1A/ 1B**Не текущее высокотемпературное наружное покрытие****ОПИСАНИЕ**

Infusioncoat® 1A/ 1B - это чёрное, наполненное графитом, связующее для наружного покрытия, разработанное для применения с нашим Toolfusion® 1A/ 1B или с другими связующими, в случае, если необходимо, «не текущее» наружное покрытие. При применении этого продукта отпадает необходимость фиксирования первого слоя на мастер-модели, приклеивание которого зачастую приводит к возникновению дефектов на поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	Наполненный графитной пылью поверхностный слой
Цвет	Чёрный : Янтарный (A : B)
Соотношение частей по весу	100 : 11 (A : B)
Жизнеспособность	90-120 минуты (100 g при 22 °C)
Время гелеобразования	2-4 часа (100 g при 22 °C)
Сервисная температура	191 °C
Срок хранения	18 Месяцев при 22 °C

РАЗМЕРЫ

Упаковка Часть A	Упаковка Часть B	Вес Часть A	Вес Часть B
1 галлон	1 кварта	12 фунтов (5,44 кг)	1,4 фунтов (0,63 кг)

ПРИМЕЧАНИЯ

> Обратите внимание на то, что части A связующего и части B отвердителя продаются отдельно в контейнерах, ёмкостью кратной единицам измерения США (см. выше), и сгруппированы для правильного соотношения. Объём контейнера варьируется в зависимости от веса материала, как показано выше. Метрические эквиваленты для размеров контейнеров (см. выше) показаны только для справки.
> Если в части 1A началась кристаллизация, пожалуйста, поместите контейнер с приоткрытой крышкой в печь при температуре 71°C на минимум 5 часов.