

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Release All® Safelease 30**Антиадгезионный состав на основе ПТФЭ и воды без силикона****ОПИСАНИЕ**

Release All® Safelease 30 - это антиадгезионный состав на основе ПТФЭ и воды, не содержащий силиконов и силанов. Release All® Safelease 30 может применяться в процессах при температуре до 232 °C. Release All® Safelease 30 обеспечивает прекрасный съем эпоксидных, фенольных, БМИ и уретановых изделий с полимерной и металлической оснастки. Release All® Safelease 30 не впитывает влагу и не выделяет летучих веществ на поверхности оснастки во время формования. Release All® Safelease 30 - единственный антиадгезионный состав, который работает на композитной оснастке без дополнительной герметизации. Один слой обеспечивает многократные съемы. Release All® Safelease 30 высыхает при комнатной температуре. Дополнительная термообработка не требуется.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	232 °C
Растворитель	Вода
Миграция силикона	Нет
Воспламеняемость	Нет
Срок хранения	12 Месяцев при 22 °C
Примечания по хранению	Не замораживать

РАЗМЕРЫ

Количество	Тип упаковки	Примечания
1 галлон (3,8 литра)	Ёмкость	-
5 галонов (18,9 литра)	Ёмкость	-
55 галонов (208 литров)	Бочка	-

ПРИМЕЧАНИЯИнструкция по применению:

- > Тщательно очистить и высушить поверхность оснастки.
- > Хорошо взболтать перед употреблением.
- > Нанести один тонкий слой при помощи тканевой салфетки без льняных волокон или пульверизатора для краски. Струю пульверизатора надо настроить в виде легкого тумана. Сушить около 30 минут при комнатной температуре.
- > Избыток можно удалить полировкой без нажима мягкой матерчатой салфеткой, не содержащей льняных волокон.
- > После этого поверхность оснастки готова к работе.

Повторное использование:

Release All® Safelease 30 способен выдержать многократные съемы изделий из большинства связующих.