

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Stretchlon® HT-350**Высокотемпературная эластичная плёнка для вакуумных мешков****ОПИСАНИЕ**

Stretchlon® HT-350 - это разработанная для более высоких температур версия плёнки Stretchlon® SL200. Stretchlon® HT-350 может использоваться со всеми стандартными эпоксидными смолами. Высокая эластичность этой плёнки обеспечивает повторение контуров и является превосходным выбором для уплотнения слоёв. Не рекомендуется использовать Stretchlon® HT-350 в автоклавных процессах. Свойства плёнки не эффективны при низкой влажности окружающей среды. Эту вакуумную плёнку не рекомендуется использовать с полиэфирными и винильными смолами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Метод испытания
Тип материала	Термопластический эластомер	
Максимальное удлинение	>550 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	62 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	162 °C	
Избегать материалы	Полиэфиры и винилы	
Удельный вес	34,3 м ² /кг/25,4 мкм	
Цвет	Серый	

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина	Вес / Рулон	Доступные типы *
0,003 дюйма (75 мкм)	120 дюймов (3,04 м)	750 футов (229 м)	60,8 кг	CF 60 дюймов

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу. Необходимо заказать установленный минимум.
- > Для соответствия Вашим индивидуальным требованиям возможно изготовление спецформ и спецразмеров, разработанных Вами.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плёнка, LFT-G = плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плёнка.