

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Wrightlon® 4600**Экономная полиолефиновая сополимерная разделительная плёнка****ОПИСАНИЕ**

WL4600 - это дешёвая термостойкая разделительная плёнка для изготовления плоских или имеющих одинарную кривизну деталей при температуре до 193 °C. Она подходит для использования с эпоксидными и фенольными связующими. Доступны все стандартные перфорации. Наши перфорации указаны в таблице перфораций в этом разделе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Метод испытания
Тип материала	ПМП	
Максимальное удлинение	250 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	23 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	193 °C	
Избегать материалы	Полиэфиры и винилы	
Удельный вес	46,9 м ² /кг/25,4 мкм	
Цвет	Синий/Прозрачный	

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина	Вес / Рулон	Доступные типы *
0,0015 дюйма (38 мкм)	60 дюймов (1,52 м)	1668 футов (508 м)	25 кг	SHT
0,0015 дюйма (38 мкм)	120 дюймов (3,04 м)	1668 футов (508 м)	49 кг	CF 60 дюймов
0,002 дюйма (50 мкм)	54 дюйма (1,37 м)	1500 футов (457 м)	27 кг	SHT

ПРИМЕЧАНИЯ

> Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плёнка, LFT-G = плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плёнка.