

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Wrightlon® 5900

Высокотермостойкая разделительная плёнка

ОПИСАНИЕ

WL5900 - это высокотермостойкая разделительная плёнка для изготовления деталей при температуре до 343 °C. Она обладает высокой эластичностью и особенно подходит для использования с БМИ связующими.

Доступны все стандартные перфорации. Наши перфорации указаны в таблице перфораций в этом разделе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Метод испытания
Тип материала	Фторполимерная	
Максимальное удлинение	225 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	27 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	343 °C	
Избегать материалы	Совместимость с большинством систем смол	
Удельный вес	18,4 м ² /кг/25,4 мкм	
Цвет	Белый	

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина	Вес / Рулон	Доступные типы *
0,001 дюйма (25 мкм)	48 дюймов (1,22 м)	585 футов (178 м)	12 кг	SHT
0,002 дюйма (50 мкм)	48 дюймов (1,22 м)	292 футов (89 м)	12 кг	SHT

ПРИМЕЧАНИЯ

- > Максимальное удлинение и предел прочности в направлении выдува.
- > Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.
- > Другие размеры доступны по спецзаказу. Более подробную информацию можно получить в представительстве компании.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плёнка, LFT-G = плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плёнка.